

产品描述:

Ailete® 620具有以下产品特性:

| | |
|-------------|--------|
| 技术 | 丙烯酸 |
| 化学类型 | 甲基丙烯酸酯 |
| 外观 (未固化) | 绿色液体 |
| 粘度 | 高 |
| 固化方式 | 厌氧 |
| 二次固化 | 促进剂 |
| 应用 | 固持 |
| 强度 | 中到高 |

Ailete® 620主要适用于圆柱型装配件的粘接, 特别是在粘接间隙大约0.2mm以及在室温下需要最大强度的情况. 该产品在两个紧密配合的金属表面间, 与空气隔绝时固化, 并且可防止由于受到冲击和震动而导致的松动和泄露. Ailete® 620可提供优异的固化性能. 该产品具有优异的耐温性能, 使其特别适用于耐高温圆柱件配件的粘接, 例如散热器组件中的定位销和汽车变速器中的轴零件. 典型应用包括将衬套和套筒固定到外壳和轴上.


固化前材料特性

| | |
|---|-------|
| 密度@ 25° C | 1.16 |
| 粘度, Brookfield-RVT, 25 ° C, mPa.s(cp): | |
| 转子5, 转速20rpm | 8,500 |
| 粘度, EN 12092 - MV, 25 ° C, 180 s后, mPa.s(cp): | |
| 剪切速度129 s ⁻¹ | 1,800 |

典型固化特性


固化速度与基材的关系

固化速度取决于所用的基材. 下图显示的是按照ISO 10123., 钢制轴和套压剪切强度与固化时间的关系以及与其它不同材料之间的比较测试.




固化速度与粘接间隙的关系

固化速度取决于间隙大小. 下图显示的是不同螺纹间隙的钢制轴和套, 压剪切强度与固化时间的关系. 测试标准为ISO 10123.




固化速度与温度的关系

固化速度取决于温度. 以下图表显示的是按照ISO 10123., 钢制轴和套压剪切强度与固化时间及不同温度条件下的测试.



固化速度与促进剂的关系

下图显示了在使用Activator SF 7471™ and SF 7649™的情况下, 重铬酸锌钢制轴和轴环上的剪切强度随时间的变化, 测试标准为ISO 10123.



固化后材料典型性能

物理特性

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 热膨胀系数, ISO 11359-2, K ⁻¹ | 80 × 10 ⁻⁶ |
| 导热系数, ISO 8302, W/(m · K) | 0.1 |
| 比热, kJ/(kg · K) | 0.3 |

断裂伸长率 ISO 37, % <1

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 丙酮 | 22 | 95 | 95 | 95 |
|----|----|----|----|----|

胶粘剂性能

在23° C条件下固化24小时
压剪切强度, ISO 10123:
钢制轴和套

N/mm² 17
(psi) (2,500)

在23° C条件下固化 24小时, 随后在177° C条件下固化24小时, 最后在 23° C条件下进行测试

压剪切强度, ISO 10123:
钢制轴和套


N/mm² 24
(psi) (3,500)

典型耐环境抗性

在23° C条件下固化1周
压剪切强度, ISO 10123:
钢制轴和套


热强度

在指定温度下测试



热老化

在所显示温度下老化, 然后在23 °C条件下测试



耐化学品/溶剂性能

在所显示条件下老化, 然后在23 °C条件下测试.

| 环境 | °C | 初始强度的保持率% | | |
|---------------|-----|-----------|-------|--------|
| | | 100 h | 500 h | 1000 h |
| 机油 | 125 | 100 | 100 | 100 |
| 无铅汽油 | 22 | 95 | 95 | 95 |
| 制动液 | 22 | 100 | 100 | 100 |
| 乙二醇/水 (50/50) | 87 | 95 | 80 | 80 |
| 乙醇 | 22 | 100 | 100 | 75 |

注意事项

本产品不宜在纯氧/或富氧环境中使用, 不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用.

有关本产品的安全注意事项, 请查阅爱乐特的材料安全数据资料(MSDS).

使用前用水性清洗剂清洗材料表面时, 应检查该清洗剂与本产品的兼容性. 在某些情况下, 使用的清洗剂可能会影响本产品固化和性能.

该产品不推荐使用在塑料上(尤其是热塑性塑料, 可能会引起应力开裂), 在应用之前建议首先测试产品与材质的相容性.

使用指南

装配

1. 为了获得最佳效果, 使用诸如爱乐特清洗剂彻底清洗材料内外表面, 待表面干燥后再进行下一步操作.
2. 当固化速度很慢或者间隙较大时, 可在表面使用促进剂加快固化速度.
3. **对于滑配合来说, 只需绕轴和轴套的导角涂一圈胶, 装配时转动以确保良好的涂覆.**
4. **对于压配合来说, 两个被粘接的表面都需涂满胶, 并在适当的高压压力下装配.**
5. **对热配合来说, 应将胶粘剂涂在零件上, 以产生光滑、均匀的材料薄膜. 如果加热母部件进行组装, 请涂在公部件上. 如果要冷却公部件以进行组装, 则涂在母部件上. 如果要同时进行加热和冷却, 则将胶粘剂涂敷于冷却部分. 避免冷却部件冷凝.**
6. 在部件达到足够操作强度之前, 不要对部件有任何干扰.

拆卸

1. 用标准手动工具拆卸
2. 对装配件进行局部加热至300° C, 在加热时进行拆卸作业.
3. 对于不能加热至该温度时, 尽可能加热装配件并使用机械辅助设备拆卸作业.

清洗

1. 对于固化的胶水, 可将其浸泡在溶剂中和使用钢刷等工具进行机械打磨.

储存

产品储存于未开封的原包装内存放在阴凉干燥处. 储存方法在产品外包装上有所标注.

理想贮存条件: 8°C 到21°C. 如将该产品贮存在低于8°C或高于28°C情况下, 产品性质会受到不良影响.

从容器中取出的材料在使用过程中可能受到污染. 不要将产品退回原始容器. 爱乐特公司不承担产品受到污染或储存条件不同于先前规定的产品的责任. 如果需要更多信息, 请联系您当地的爱乐特代表.

产品规格

此处所包含的技术数据仅供参考, 不作为产品的规格. 产品规格请见分析报单或和爱乐特公司代表联系.

批准和证书

请与爱乐特公司代表联系, 以获得该产品的相关认证或证书.

数据范围

这里包含的数据可以作为一个典型值报告. 数值以实际测试数据为基础, 并定期进行验证.

温度/湿度范围: 23 °C / 50% RH = 23±2 °C / 50±5% RH.



单位换算

$$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$$

$$\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$$

$$\text{mm} / 25.4 = \text{inches}$$

$$\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$$

$$\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$$

$$\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$$

$$\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$$

$$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$$

$$\text{N} \cdot \text{m} \times 8.851 = \text{lb} \cdot \text{in}$$

$$\text{N} \cdot \text{m} \times 0.738 = \text{lb} \cdot \text{ft}$$

$$\text{N} \cdot \text{mm} \times 0.142 = \text{oz} \cdot \text{in}$$

$$\text{mPa} \cdot \text{s} = \text{cP}$$

免责声明**注：**

本技术数据表（本表）所示之信息，包括对产品使用及应用的建议，均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。产品可能有多种用途，并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化。因此，爱乐特对产品是否适用于贵司使用的生产流程及生产条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在生产产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定，我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任，因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的产品责任法中强制性规则所规定的责任不在此列。

免责声明予适用：

本技术数据表（本表）所示之信息，包 对产品使用及应用的建 议，均基于我司在作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。爱乐特对产品是否适用于贵司使用的生产流程及生产条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建 议贵司在生产产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定，我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建 议不承担责任，但因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的强制性产品责任法所规定的责任不在此列。

免责声明予适用：

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采用我们无法 制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于爱乐特公司明确声明对所有因销售爱乐特产品或特定场合下使用爱乐特产品而出现的所有问题，包 针对某一特殊用途的可商品化和适用性的问题，不承担责任。爱乐特公司明确声明对任何必然的或意外损失包 利润方面的损失都不承担责任。



如需更多技术支持 www.ailete.com

